

رنگ استخری

کد محصول AL-1002

پوش رنگ استخری الوان نامیک بر پایه رزینهای مقاوم در برابر آب و سریع خشک فرموله شده است و چسبندگی آن بر روی سطوح بتنی، آجری و سیمانی بالا بوده و مقاومت مناسبی در برابر ضربه و سایش دارد. این پوش رنگ عموماً جهت رنگ آمیزی استخرهای شنا و حوضچه های آب شیرین پیشنهاد می گردد. مقاومت در برابر محیط های آبی، زمان خشک شدن مناسب، قدرت پوشش عالی، مقاومت در برابر سایش، ضربه، اشعه خورشید و نور ماوراء بنفش از ویژگیهای این محصول می باشد.



ویژگی ها :

- قدرت پوشش بسیار خوب
- مقاومت مناسب در محیط های آبی
- مقاوم در برابر نور خورشید
- دوام پایدار و طولانی
- سرعت خشک شدن بالا
- غلظت بالا



روش مصرف :

ابتدا استخر را از آب پر نموده و پس از گذشت دو هفته آب را تخلیه نمایید تا تمام املاح قلیایی بتن از سطح آن خارج شود، سپس با برس سیمی سطح را تمیز کنید. رنگ آمیزی باید پس از خشک شدن کامل در هوای آفتابی صورت پذیرد. پوشش رنگ استخری الوان نامیک را با مقدار مناسب تینر استخری رقیق نموده یک دست از پوشش رنگ استخری را اعمال نمایید ، بطوریکه تمام خلل و فرج و منافذ ریز سطح پوشانده شود. لایه بعدی پس از گذشت 24 ساعت اعمال شود. جهت رنگ آمیزی ترجیحاً از قلم مو استفاده شود تا پوشش رنگ به داخل منافذ بتن نفوذ کند و چسبندگی بیشتری ایجاد نماید. میزان اختلاط تینر به پوشش رنگ بستگی به درجه حرارت محیط، سطح زیر کار و نیز وسیله رنگ آمیزی دارد. ولی در شرایط نرمال رنگ آمیزی، میزان اختلاط تینر به پوشش رنگ بر حسب درصد وزنی، با قلم مو 45 -٪ 40 و با اسپری 50 -٪ 45 می باشد. با توجه به شرایط آب و هوایی بعد از گذشت 72 ساعت تا یک هفته از خشک شدن رنگ، استخر را پر از آب نمایید.

ملاحظات:

محتویات ظرف را در محیط خشک، خنک و دور از نور مستقیم خورشید و با تهویه مناسب نگهداری نمایید. بعد از مصرف، درب ظرف را محکم ببندید. بهترین زمان مصرف در صورت رعایت شرایط انبارداری مناسب تا 48 ماه پس از تاریخ تولید می باشد. در هنگام اعمال پوشش رنگ، از تهویه و ماسک مناسب استفاده نموده و در صورت امکان در بجاها و پنجره ها را باز بگذارید. دستها را پس از استفاده بشوئید. در صورت بلعیده شدن یا تماس با چشم (پس از شستشو با مقدار زیاد آب) به مراکز پزشکی مراجعه کنید.

قابل ارائه در دو فام آبی و سفید
حلال: تینر رنگ استخری و ترافیکی

بسته بندی:

- کوارت
- گالن